



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1133-7520


COSWICK
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ | ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО ЦВЕТ | ЖЕНЕВА

Порода | Дуб
Сорт | Черектер
Конструкция | Трехслойная паркетная доска CosLoc
Размер | 15/4 x 190 x 2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКМ CosLoc

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	2,4 м ²
Ширина	190 мм		Вес	25 кг
Длина	2100 мм		В x Ш x Д	100 x 225 x 2150 мм
Средняя длина	2,1 м			1120 x 905 x 2160 мм
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	замок CosLoc			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАНЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,095 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	

УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАНЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Не ограничиваются, отставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

