


**КОЛЛЕКЦИЯ | ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА**  
**ЦВЕТ | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД**

Порода | Дуб  
Сорт | 1 Коммон  
Конструкция | Массивная паркетная доска T&G  
Размер | 19,05 x 82,55 x 320 мм  
Покрытие | Шелковое масло

**КОНСТРУКЦИЯ : МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G**

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	19,05 мм		Количество	1,16 м <sup>2</sup>	36 кор. (41,76 м <sup>2</sup> )
Ширина	82,55 мм		Вес	16 кг	586 кг
Длина	320 мм	В x Ш x Д	213 x 344 x 434 мм	981 x 800 x 1750 мм	
Угол запила планок	45°				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	паз-гребень (T&G)				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13226
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.1
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 1454
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,5 % от длины	EN 13226
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,112 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,170 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

**УСТАНОВКА :**



В помещениях на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на деревянное основание.  
Дополнительно используйте саморезы или гвозди (скобы) для притягивания планок к основанию и друг другу.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :**



— влажность воздуха от 45% до 55%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

**ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО**

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД :**

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

**СОРТ : 1 КОММОН**

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 0,5 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

