




# МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1386-1810-30

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ

Порода | Американский орех  
Селекция | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Чайный лист  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 19,05x190x350 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:		УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм	Количество	1,2 м <sup>2</sup>	40 кор (48 м <sup>2</sup> )
Ширина	190 мм	Вес	15 кг	626 кг
Длина	350	B x W x D	195 x 405 x 470 мм	1113 x 800 x 1 880 мм
Средняя длина				
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	T&G			



### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	
Отклонения по длине	± 0,3 мм	EN 13489
Отклонение по ширине	± 0,3 мм	ГОСТ 862.3
Отклонение угла запила планок	≤ 0,25 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

### СВОЙСТВА:

	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированый
Степень блеска	Матовый, 2-5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% ширины планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трешины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются