




# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1121-3201-10

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | НАТУРАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб  
Селекция | 1 Натур  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x240x600...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

#### ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	15 мм
Ширина	240 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	1.22 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G



УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2,35 м2	36 кор (84,6 м2)
Вес	24 кг	885 кг
В x Ш x Д	90 x 275 x 2 155 мм	1156 x 846 x 2 163 мм

#### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

#### ЗНАЧЕНИЯ:

EN 13489

#### СТАНДАРТ:

ГОСТ 862.3

#### СВОЙСТВА:


Огнестойкость	Dfl,s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,095 м2·К/Вт
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная

#### ДАННЫЕ:

EN 14342

#### СТАНДАРТ:

#### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

#### ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

#### ДАННЫЕ:

EN 438-2

#### СТАНДАРТ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

#### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СЕЛЕКЦИЯ: 1 НАТУР

#### ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% ширины доски	Прорость	Допускается, отреставрированная размером 50 x 5 мм
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 35 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь  
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com  
www.coswick.ru

